colección **PROJECT**

10 años **GARANTÍA** **USO DOMÉSTICO**

COLECCIÓN

PROJECT

COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo cepillado T&G micro 4

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8
Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso
Caract. Albura: tonalidad amarillo clara
Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados
Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable
Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

DISEÑO	FORMATO TABLON (mm)	FORMATO PATTERN DIBUJO
1 lama	240 x 2200 x 14 (4)	(NO)

CODIGO

DCS 1204	Creta	Barnizado ultramate	Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
DCS 2023	Malta	Barnizado UV invisible	Limpieza y **Mantenimiento** Woca aceite invisible

MDA PROJECT SERIE 213 DCS2023 / DCS1204

MEDIDA

14x220x2200mm	Puede incluir 2 tablas arranque por caja

ESTRUCTURA EN13489

Capa superior de uso	4mm
Especie	Roble blanco europeo
Tablero nucleo	contrachapado E1
especie	Eucaliptus
Machiembrado	Encolado Tongue & groove

GARANTIA

10 años uso domestico.

NOMBRE DE SURTIDO

Vida

DESCRIPCIÓN SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

Albura sana	Permitida
Nudos	+ >50 mm relleno total o parcialmente con resina
Nudo Perdiz	Permitido
Grietas	Permitido
bark pockets	no permitido
estructura veteado	ilimitado
Madera de corazon sano	permitido
variación color	variación viva de la madera
marcas de embalaje	no permitido
Espejuelo	Permitido

ACABADOS DISPONIBLES GAMA

Barniz abrilico secado UV	5- 7 capas
Aceitado secado UV	2- 4 capas

Madera sin tratar en crudo prelijada con nudo y grietas preparados con resina total o parcial

INSTALACION

Deacuerdo con normativa vigente
Calefacción radiante adecuado : consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet	si
Protección anti-humedad interior	si
unidades tablas por caja:	6 lamas
m2 por caja:	3,168 m2
cajas por pallet	44

DENSIDAD MEDIA

650 kg/m3

GRADO HUMEDAD

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCION AL FUEGO

EN14342 DFL S1 CE EN 14342:2013

ADHESIVO

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TERMICA

EN14342 0,16 W/m K

INFORMACION ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados. Ver guia de Cuidados y Mantenimientos